

**FRANCESC ISBERT VAQUER****Restaurador d'obres d'art**

Carrer Cós de Gràcia, 145

07702 Maó

Tel. 971369324 / 679687855

Email: xisbert@gmail.com

FITXA RESTAURACIÓ

num. inventari	235	classificació genèrica	Vidre	secció	Art
matèria	Vidre	objecte	Copa n° inv. (26706)	sèrie	
mides	D. base 10,2 cm. Al. 22,7 cm. D. vora 8.9 cm.	tècnica	Vidre bufat en un motlle	cronologia	s. XIX
tipologia		títol			
autor, taller		signat, marques			
tema		estil, cultura			

imatge abans



imatge després



marques, signatura

**examen organolèptic i diagnòstic**

Copa amb dipòsit acampanat, tija balustrada i peu cupuliforme amb marca de puntill polida. Presentava el peu trencat degut a un cop que va rebre la peça, Fruit d'aquest es va fragmentar la base an 5 troços i algunes petites esquerdes. En els talls de fractura hi havia restes d'adhesiu el que vol dir que ja havia estat enganxada amb anterioritat.

conservació	Ruinós	restauracions	si
propietari	Museu de Menorca	email	

adreça tel

entregat per data entrega

inici tractament final tractament data de tornada

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

desinfecció/desacidificació

consolidació suport/estabilització

2- S'han enganxat els fragments i petites esquerdes a la resta de la copa amb un adhesiu a base de cianoacrilato que no deixa restes.

fixació capa pictòrica

neteja

1- Neteja de les restes d'adhesiu amb l'ajut de bisturí i disolvents.

sistema de presentació/reintegració

3-Després de enganxar els troços, vam veure que faltava un fragment, segurament perdut quan es va trencar la copa per primera vegada. Degut a que la peça es completament transparent, en el cas de refer-ne el buit amb una resina pot esser que aquest quedi opàc. Per aquest motiu s'ha deixat sense reintegrar.
Per mesures de seguretat de la peça, s'aconsella guardar-la embalada i en horitzontal.

eventuals fallades postractament

condicions indispensables després del tractament

fotos complementaries

