



## FRANCESC ISBERT VAQUER

Restaurador d'obres d'art

Carrer Cós de Gràcia, 145

07702 Maó

Tel. 971369324 / 679687855

Email: xisbert@gmail.com

### FITXA RESTAURACIÓ

num. inventari	<input type="text" value="231"/>	classificació genèrica	<input type="text" value="Escultura"/>	secció	<input type="text" value="Art"/>
matèria	<input type="text" value="Argila"/>	objecte	<input type="text" value="Nº inv. (VC 1669)"/>	sèrie	<input type="text" value="Figureta de betlem"/>
mides	<input type="text" value="12,1 x 4 x 3,9 cm."/>	tècnica	<input type="text" value="Fang cuit modelat a mà i policromat"/>	cronologia	<input type="text" value="s. XIX"/>
tipologia	<input type="text"/>	títol	<input type="text" value="Pastor músic"/>		
autor, taller	<input type="text" value="Dels Santets (Mallorca)"/>		signat, marques	<input type="text"/>	
tema	<input type="text" value="Religiós"/>		estil, cultura	<input type="text"/>	

imatge abans



marques, signatura

imatge després



#### examen organolèptic i diagnòstic

Figureta feta a mà que representa un pastor xeremier. Ens arriba fragmentada en dues parts, el cos i la base amb les cames. Presenta algunes petites faltes de suport i brutícia generalitzada.

conservació	<input type="text" value="Deficient"/>	restauracions	<input type="text"/>
propietari	<input type="text" value="Museu de Menorca"/>	email	<input type="text"/>

adreça  tel

entregat per  data entrega

inici tractament  final tractament  data de tornada

## PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

desinfecció/desacidificació

consolidació suport/estabilització

- 1- S'han enganxat les dues parts mitjançant una resina epoxi i unes tijes d'acer inoxidable.
- 2- S'han estucat els talls de fractura i les zones perdudes amb un estuc tradicional.

fixació capa pictòrica

neteja

- 3- Neteja de la capa de brutícia amb disolvent aquós, neutralitzat amb white spirit.

sistema de presentació/reintegració

- 5- Pel sistema de presentació s'han retocat amb pintura a l'aigua les zones estucades.
- 6- Envernissament final amb una resina acrílica aplicada amb pulveritzador.

eventuals fallades postractament

condicions indispensables després del tractament

**fotos complementaries**

